

INFORMACIJA O IZDELKU

Univerzalno lepilo

UZIN KE 570

Disperzijsko lepilo za tekstilne talne obloge

Področje uporabe

Univerzalno disperzijsko lepilo z dodatkom umetnih smol za lepljenje vseh vrst PVC talnih oblog. Univerzalna, ekonomična in lahka uporaba. Optimalna lepilna moč in odlična tvorba lepilnih niti omogočata dodatno zanesljivost pri uporabi.

Primerno za:

- ▶ za tekstilne talne obloge s sekundarnim hrbtiščem
- ▶ za tekstilne talne obloge s hrbtiščem iz pen, lateksa, filca, tekstila ali jute
- ▶ za iglane talne obloge
- ▶ za talne obloge iz naravnih vlaken
- ▶ na vpojnih predhodno izravnanih podlagah
- ▶ za stanovanjske in poslovne površine
- ▶ tla s talnim ogrevanjem
- ▶ obremenitev s stoli na valjčke po DIN 12 529
- ▶ primerno za strojno čiščenje talnih oblog



Lastnosti

- ▶ enostavna in lahka uporaba
- ▶ dobra tvorba lepilnih niti
- ▶ dobra sprijemna lepljivost
- ▶ optimalna začetna in končna trdnost
- ▶ nevtralni vonj
- ▶ za notranje prostore

Tehnični podatki

Pakiranje:	plastično vedro, 8kg, 26kg
Skladiščenje:	najmanj 12 mesecev
Barva v mokrem/suhem stanju:	kremnobela
Specifična teža:	1,5 kg/l
Najnižja delovna temperatura:	+15°C na tleh
Čas zračenja lepila:	5 - 15 min*
Odpri čas (za oblaganje obloge):	cca. 20 min*
Pohodnost:	po 24 urah*
Končna trdnost:	po 3 dneh*

* Pri +20°C in relativno zračno vlago 65%.



Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, ravna, suha, nerazpokana, čista in brez madežev, ki poslabšajo oprijem. Preglejte podlago po veljavnih normativih in tehničnih listih ter takoj opozorite na nepravilnosti.

Podlago temeljito posesajte, nato jo obdelajte s predpremazom in izravnalno maso. Ustrezni predpremazi in izravnalne mase so navedeni v preglednici izdelkov UZIN. Pri izberi upoštevajte vrsto podlage, vrsto talne obloge in stopnjo obremenitve.

Nevpojne podlage ali podlage, občutljive za vlago, kot so npr. novi estrihi iz litega asfalta nanesite vsaj 2 mm izravnalnega sloj, na nove anhidritne estrihe vsaj 1-2 mm izravnalnega sloja in na stare podlage vsaj 2 mm izravnalnega sloja.

Osnovni in izravnalni sloj naj se dobro presušita.

Upoštevajte tudi tehnične liste za vse druge uporabljene izdelke.

Navodila za delo

1. Lepilo pred uporabo dobro premešajte in ga z ustrezno lopatico enakomerno nanesite na podlago.
2. Nanesite le toliko lepila, kolikor lahko v danem času zračenja in polaganja položite obloge, ki bo po celotni površini hrbtni strani tvorila ustrezne lepilne niti.
3. Obloge natančno položite in jo po vsej površini temeljito pritisnite na podlago.
4. Po približno 20 minutah ponovno pritisnite in prevaljajte z ustreznim valjarjem, posebno stike in neravne dele. Postopek po potrebi ponovite.

Podatki o porabi

Hrbtna stran obloge	Lopatica	Poraba
gladka	A2	300-350 g/m ²
rahlo strukturirana	B1	350-450 g/m ²
grobno strukturirana	B2	500-550 g/m ²

Pomembna opozorila

- ▶ Izdelek lahko skladiščite najmanj 12 mesecev v originalni zaprti embalaži v zmerno hladnem prostoru. Izdelek ne sme zmrzniti. Odprto embalažo po uporabi tesno zaprite in izdelek čimprej porabite. Izdelek naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo.
- ▶ Idealni delovni pogoji so: temperatura med 15 in 25°C, temperatura tal nad 15°C in relativna zračna vlaga pod 65%. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se čas sušenja podaljša, pri višjih temperaturah in nižji zračni vlagi pa skrajša.
- ▶ Talno oblogo je treba pred lepljenem razgrniti, da se sprostijo in prilagodijo na sobno klimo, ki bo prevladovala pri kasnejši uporabi.
- ▶ Za odstranjevanje svežih madežev lepila ter čiščenje delovnega orodja takoj po koncu dela uporabite vodo.

- ▶ Veljajo ali posebej priporočeni so tudi naslednji standardi, direktive in tehnični listi:

- DIN 18365: »Polaganje talnih oblog«
- tehnični list Industrijskega združenja za lepila »Ocenjevanje in priprava podlage – lepljenje elastičnih in tekstilnih talnih oblog«
- tehnični list Centralnega združenja nemške gradbene obrti (ZDB) »Elastične talne obloge, tekstilne talne obloge in parket na ogrevalnih talnih konstrukcijah«
- tehnični list TKB »Ocenjevanje in priprava podlage za talne obloge in parketna dela«
- tehnični list BEB »Ocenjevanje in priprava podlage«
- tehnični list TKB »Lepljenje talnih PVC-oblog«
- tehnični list TKB »Lepljenje elastičnih talnih oblog«

Zaščita pri delu in varstvo okolja

Izdelek ne vsebuje topil. Ni vnetljiv. Za zaščito pri delu je priporočljiva zaščitna krema za roke in zračenje delovnih prostorov.

Osnovni pogoj za dobro kakovost zraka v prostoru po polaganju talne obloge so upoštevanje normativnih delovnih pogojev ter dobro presušena podlaga, predpremaz in izravnalni premaz.

Odstranjevanje

Izdelka ne smete zlititi v kanalizacijo, vodotoke ali v zemljo. Prazno plastično embalažo brez ostankov izdelka in suho brezplačno oddajte v sistem družbe za ravnanje z odpadno embalažo Slopak. Zbirni centri sistema Slopak so razporejeni po vsej Sloveniji, naslovi pa so objavljeni na spletni strani www.slopak.si. Za dodatne informacije o oddaji pokličite družbo Slopak. Embalaža s tekočimi ostanki izdelka in sami tekoči ostanki so poseben odpad. Embalaža s strjenimi ostanki izdelka je gradbeni odpad.